



ГРУНТ- КОНЦЕНТРАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АДГЕЗИОННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ВАК® 01-152 КОНЦЕНТРАТ ПРОФ

ПРИМЕНЕНИЕ Предназначен для внутренних и наружных работ. Для высокоэффективной обработки проблемных минеральных и деревянных подложек, старых меловых покрытий, оштукатуренных и/или ошпатлеванных поверхностей под окраску водно-дисперсионными, алкидными, перхлорвиниловыми и другими красками, перед наклеиванием обоев, а также перед облицовкой кафельной или другой плиткой, нанесением гипсовых, цементных, известковых и декоративных штукатурок.

СВОЙСТВА Грунт-концентрат, рекомендуемая степень разведения 1 часть концентрата – 2 части воды. Грунт глубоко проникает в подложку, эффективно ее укрепляет. Заполняет поры размером до сотых долей микрона. Снижает и выравнивает впитывающую способность подложки. Улучшает качество обрабатываемой поверхности и финишного покрытия. Снижает расход финишного покрытия. Может использоваться под окраску любыми видами красок. Быстро высыхает, практически не имеет запаха. **Применение грунтов ВАК стандартизировано и входит в перечень рекомендованных лакокрасочных материалов ГОСТ 9.401-91**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой (разведенного грунта)	70 — 100 г/м ² (10 — 13 м ² /л)
Плотность, кг/л	1,03
Сухой остаток, вес. %	Около 30
Время высыхания	Не более 1 часа при температуре воздуха +20°С и влажности 65%.
Разбавитель	Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +5°С.
Нанесение	Перед применением грунт при необходимости перемешать и развести водой. Рекомендуемая степень разведения 1 к 2. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1 слой.
Очистка инструментов	До высыхания краски отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +2 до +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Грунт нетоксичен, пожаро-взрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении.
Использованную тару утилизировать как бытовые отходы.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Качество продукции обеспечивается системой качества, соответствующей ISO 9001, ISO 14001 и ГОСТ Р 54934-2012. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.