



МАТОВАЯ БЕЛОСНЕЖНО-БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ВАК® 15-15 ПРОФ 15

ИНТЕРЬЕРНАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ Предназначена для профессиональной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Применяется по основаниям: кирпич, бетон, газобетон, асбоцемент, древесностружечные, древесноволокнистые, гипсокартонные плиты, рулонные отделочные материалы и деревянные поверхности.

СВОЙСТВА Образует белоснежное (без дополнительных оттенков) покрытие. Не препятствует естественному дыханию поверхности. Имеет сбалансированную вязкость. Удобно наносится и удерживается на поверхности, не образует потеков, не капает и не брызгает. Быстро высыхает, не имеет запаха. Не желтеет со временем. Покрытие допускает легкое влажное мытье.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 150 — 180 г/м² (8 — 10 м²/л)

Укрывистость, г/м² 140

Плотность, кг/л Около 1,5

Сухой остаток, вес. % Около 58

Время высыхания Не более 1,5 часов при температуре воздуха +20°C и влажности 65%. Полную прочность покрытие набирает через 7 дней сушки при +20°C.

Степень блеска Глубоко матовая

Термостойкость 85°C сухого тепла

Стойкость к мытью Выдерживает легкое влажное мытье, класс стойкости по ISO 11998 — 3.

База, колеровка База А.
Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.
Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР.

Разбавитель Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Неровности и мелкие дефекты зашпаклевать шпаклевкой ВАК®. Поверхность перед окраской рекомендуется обработать грунтом ВАК®. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +5°C.

Нанесение Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При необходимости разбавить водой до 5 об. % для нанесения валиком, кистью; до 10% при нанесении распылением.

Очистка инструментов До высыхания краски отмываются водой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +2 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Краска нетоксична, пожаро-взрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении.
Использованную тару утилизировать как бытовые отходы.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Качество продукции обеспечивается системой качества, соответствующей ISO 9001, ISO 14001 и ГОСТ Р 54934-2012. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.