

**ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ АКРИЛАТНАЯ
ФАСАДНАЯ КРАСКА**

ВАК® ВД-АК-125-100 **ПРОФ ФАСАД 100**

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для профессиональной окраски фасадов (жилых, торговых, промышленных, складских и др. зданий) по бетонным и штукатурным основаниям, фибропементным плитам и другим поверхностям с низкой и средней паропроницаемостью. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями.

СВОЙСТВА

Образует прочное паропроницаемое, атмосферостойкое, матовое покрытие. Краска легко наносится и удерживается на поверхности, не образует потеков и размывов. Обеспечивает надежную защиту от появления плесени и водорослей. **Применение краски ВАК стандартизировано и входит в перечень рекомендованных лакокрасочных материалов ГОСТ 9.401-91.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 150 — 170 г/м² (8 — 10 м²/л)

Плотность, кг/л 1,4 — 1,45

Сухой остаток, вес.% Около 60

Время высыхания Не более 1,5 часов при температуре воздуха +20°C и влажности 65%. Полную прочность покрытие набирает через 7 дней сушки при +20°C.

Степень блеска Матовая

Паропроницаемость покрытия Паропроницаемость покрытия толщиной 120 мкм Sd < 0,20 м.

Водопоглощение, W, кг/м²*час^{1/2} Менее 0,1

Срок службы покрытия 6-10 лет и более при соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях промышленной атмосферы умеренно-холодного климата

База, колеровка Базы А и С. База А используется как белая краска.
Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.
Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР.

Разбавитель Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Подготовка поверхности под окраску — в соответствии с разделом 3 СНиП 3.04.01-87 и инструкцией по применению ИП 2316-009-45500214-2002.

До начала окраски фасада следует выполнить:

- ремонт или замену кровельного покрытия, свеса и желоба, водоотводных элементов: карниза, водосточных труб, линейных покрытий и покрытий выступающих архитектурных деталей;
- ремонт поверхности (штукатурки, бетона) с восстановлением разрушенных архитектурных и иных деталей; если разрушено более 25% штукатурного слоя, то здание следует полностью оштукатурить заново;
- ремонт ограждающих металлических элементов фасада;
- ремонт или замену входных ступеней, цоколя и облицовки приямков;
- гидроизоляцию балконов и их ремонт;
- в случае повреждения гидроизоляции цоколя следует обязательно провести работы по ее восстановлению.

Требуется выдерживать необходимый период времени после проведения кладочных и штукатурных работ; окрашиваемые объекты должны быть сухими не только поверхностью, но и в глубинных слоях. Влажность материала стены не должна превышать 8% (по СНиП 3.04.01-87).

При наличии высолов необходимо провести специальную противосолевую обработку. Поверхности, пораженные грибком и плесенью обработать грунтом ВАК-02-02.

193019, Россия, Санкт-Петербург Глухоозерское шоссе дом 11/2
193019, 11-2 Sh. Gluhoozerskoe, Saint-Petersburg, Russia

tel./fax +7 (812) 412-5442, 412-1591, 412-5440, 412-5419, 412-5788, www.vapa.ru E-mail: prof@vapa.ru

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

Поверхность очистить от грязи, пыли. Поверхность перед окраской рекомендуется обработать грунтом ВАК®.

Новые железобетонные поверхности рекомендуется красить не ранее, чем после одного сезона отопления. На поверхности свежего железобетона могут присутствовать формовочное масло, соли, цементный клей, которые должны быть удалены промывкой под высоким давлением, стальной щеткой, пескоструйной обработкой. На старых железобетонных поверхностях особое внимание обратить на наличие поверхностных высолов, образовавшихся в результате карбонизации и сульфатизации бетона, которые удаляются механической очисткой и промывкой под высоким давлением.

Новые кирпичные стены рекомендуется красить после полного высыхания кладки и очистки поверхности от цементных потеков - обычно через один месяц сушки при температуре 15-20°C.

Новые оштукатуренные поверхности рекомендуется красить после полного высыхания штукатурки - обычно через 2-4 недели сушки при температуре 20°C, влажность штукатурки не должна превышать 8%.

Состояние старой штукатурки сначала оценивают визуально - на наличие трещин, отслоений, высолов и других дефектов. Скрытые дефекты обнаруживают простукиванием штукатурки, при наличии пустот под слоем штукатурки звук будет глухой. При помощи стальной щетки проверяют прочность поверхностного слоя штукатурки.

После предварительной оценки, все места штукатурки с трещинами, отслоениями, с осыпающейся поверхностью необходимо удалить. Отдельные трещины залечить ремонтным раствором. Если разрушено более 25% штукатурного слоя, то здание следует полностью оштукатурить заново.

Удаленные места штукатурят ремонтным раствором. По составу ремонтная штукатурка должна быть максимально близка к старой.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ФАСАДЫ

Оптимальное решение - полное удаление старой краски водой под высоким давлением, мокрым пескоструем, если возможно - механическим путем. Если старый красочный слой держится достаточно крепко, то после косметической подготовки поверхности следует произвести пробные выкраски с последующей проверкой адгезии.

Условия нанесения

Наносить при температуре воздуха и подложки выше +5°C в условиях отсутствия атмосферных осадков.

Нанесение

Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.

При необходимости разбавить водой до 5 об.% для нанесения валиком, кистью; до 10% при нанесении распылением.

До высыхания краски отмываются водой.

Очистка инструментов

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +2 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаро-взрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Использованную тару утилизировать как бытовые отходы.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Качество продукции обеспечивается системой качества, соответствующей ISO 9001, ISO 14001 и ГОСТ Р 54934-2012. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.